

技術資料 (Technical Data Sheet)
アケミ ダークナースーパー (Darkener Super)

特性：

AKEMI® アケミ ダークナースーパー (Darkener Super) は反応性変性シロキサンを含む、浸透性保護剤です。色の濃い鏡面をより高級感を高め、細かい傷などを補修できます。

製品は、次の特性からなります。：

- 天然石の磨き仕上げをより鮮明な色彩に仕上げます。
- 光沢を維持。
- 石の表面に膜を形成させない。
- 石の表面の通気性を守る。
- 優れた耐候性と耐久性。
- 黄変しない。
- 無臭。
- 屋内および屋外での使用可。
- 長期間効果持続。
- 防水防汚効果。
- 硬化後は食品と接触しても健康に無害-ドイツの外部試験機関による認定。

適用分野：

鏡面仕上げの天然および人工石（例：大理石、スレート、ソルンホーフエン、ライムストーン、砂岩、御影石、六方石、テラゾー、クォーツなど）の表面のトリートメントに使用。

本品は、特に黒系の石（例：ベルファースト、インパラブラック、スターギャラクシー、ジンバブエブラックなど）に特に適しています。小傷や細かいひび割れを均質な外観にする事ができます。軟石には優れた耐久性にします。

使用方法：

ガイドラインに従わない使用は、修復不可能な損傷につながる可能性があります。

- 1 クリーニング：表面はしっかりと洗浄し、完全に乾燥させ、何も残留物がない状態にしてください。石の種類や汚れの程度に応じて、次の製品を推奨します。AKEMI® Stone Cleaner, AKEMI® Concrete Film Remover, AKEMI® Rust Remover, AKEMI® Algae and Moss Remover, AKEMI® Wax Stripper, AKEMI® Oil- and Grease Remover Paste and AKEMI® Graffiti Remover. 推奨事項とテクニカルデータシートをご覧ください。

洗浄後は必ず水でよく洗い流してください。石に保護剤を塗布する前に、約 1-2 日かけて表面を完全に乾燥させてください。

対象物の適正温度は 15-25°C (59-77°F) です。

約 24 時間は雨にかからない場所を確保してください。

表面は床暖房や紫外線で温めないでください。

- 2 本品は希釈せずにブラシ、モップ、またはスプレーで塗布します。じっくり時間をかけ、製品が石に吸収されるように、薄く滑らかな層になるように塗布します。
- 3 塗布後 約 10-15 分後、製品が乾燥し始めたら、余分なものを布で完全に拭き取ります。
- 4 吸収性の高い表面では、表面が乾かないうちに重ね塗りしてください。
- 5 使用した道具は AKEMI® Nitro-Dilution で洗浄します。

6 通常の洗浄には AKEMI® Stone Soap or Crystal Clean を使用してください。

特記事項：

- ・ スプレー塗布の特別保護対策：発生した蒸気は吸い込まないでください。（保護マスク要）
- ・ 塗布面以外に浸透しないように裏面と側面をしっかりシーリングしてください。裏面と側面のシーリングには AKEMI Anti-Stain Coating 2015 の使用をお勧めします。
- ・ 浸透性のない石には適していません。
- ・ 溶剤の蒸発時間が短いので適用面積（<0.5m²）は狭い方が良いでしょう。
- ・ 鏡面仕上げの表面ではカスミが取れるまでよくふき取ってください。
- ・ 白系の石より濃い石の方がより効果はあります。
- ・ 事前に必ずテストしてください。
- ・ 適用した製品は AKEMI Impregnation Remover で取り除けます。
- ・ 周囲に溶剤に影響のあるものは避けてください。（例：様々な合成素材、ゴム、漆塗り部分）
- ・ 廃棄する場合は容器を完全に空にしてください。

技術データ：

適応量：最高 30m²/リットル

色： やや濁っている

密度： 約 0.84g/ cm³

保管：低温で湿気のない場所にて、元の容器で保管すれば2年

健康と安全：本製品を使用する前に、物質安全データシートをお読みください。

重要事項：

使用に当たっては多種多様の要因が考えられるので、まず、テストピースにて予備テストをしてから確認の上実際の使用をしてください。