

技術資料 (TDS)

作成日 2020/03/16

・ 特質・特性

AKEMI® Spider Blackは非常に効果的なワックス、合成樹脂、溶解された炭化水素で作られた速乾性の高い商品です。発色をよくし、輝く艶を与えることで素材にできたSpider viensやMicro Fissureを見えなくします。塗布した表面は撥水効果もあります。

・ 適応範囲

AKEMI® Spider Blackは細かい表面や磨き仕上げの天然および人工石（例：屋内使用の大理石、御影石、スレート、テラゾー、トラバーチン）に適しています。

本品が黒い液なので、黒い素材にのみ使用してください。

・ 使用方法

1. AKEMI® Stone Cleanerで表面をしっかりと洗浄し、完全に乾燥させ、何も残留物がない状態にしてください。作業場の適温は15-25°C (59-77°F) です。
2. 本品を塗布し、布やブラシで薄くのばしてください。適応箇所が大きい場合はモップを使用してください。
3. 磨き仕上げではない、吸収性の高い表面であれば繰り返して使用してください。
4. 表面がぐすんできたら拭き取りを開始して下さい。柔らかい布、もしくはホワイトナイロンパッドと床磨き機で再度しっかりと拭き取ってください。
5. 通常の洗浄にはAKEMI® Mild Stone Soap もしくはCrystal Cleanで洗浄します。

・ 特記事項

- － 作業場で溶剤に耐性のないもの（例：様々な合成素材・ゴム・塗料エリア等）は事前にしっかりと保護してください。
- － 作業場の室温・気温が9°C以下になると本品は粘り気が出ます。また0°C以下になると固まります。
- － 固まった本品は、保管所を15°Cに戻すと再び使用できます。
- － 塗布する際、必ず薄くのばしてください。分厚く塗りすぎると艶がでません。
- － AKEMI® Spider Blackを取り除くには、AKEMI® Wax Stripperを使ってください。
- － 容器は完全に空にして廃棄してください。

・ 技術データ

適用範囲	おおよそ15-30 m ² /liter
色	黒
比重	0.78 g/ cm ³

- ・ 保管期間 約 2 年密閉された低温場所での保管に限る
- ・ 健康と安全 使用前に MSDS を一読ください
- ・ 重要な注意事項

上記の記述は技術開発と適応技術を基本としていますが、使用に当たっては多種多様の要因が考えられるので、まず、テストピースにて予備テストをしてから確認の上実際の使用をしてください。