

Art. No. 1147

エバークリア 510 EVERCLEAR 510

用途

アケミ エバークリア 510 は、着色による使用は当然のことながら、高い耐候性と UV 耐性を備え、屋内外、特に屋外での補修・充填・接着・シームレス加工に最適です。
天然石・クォーツ・セラミック・テラゾー・コンクリート・木材など様々なところで使用できます。

特徴

- ・ UV 耐性 UV 耐性に優れ、ほぼ黄変することなく、屋内外の補修・充填・接着に最適です。
- ・ 着色可能 スペクトラムペースト・着色ペーストを使用することで、シームレスな補修・施工が可能です。
- ・ 研磨可能 硬化後、研磨することで十分な光沢を得ることができます。
- ・ 環境性能 VOC が極めて少ないことを証明する、EMICODE®EC 1PLUS（欧州版 F☆☆☆☆）を取得。



性状

主成分： ポリウレタン樹脂
形状： 無色ジェル状
容量： 主剤 缶 540 g × 1
硬化剤 チューブ 270 g × 2
混合比： 主剤：硬化剤 = 1：1
着色剤混合比： 最大 2 %
可使時間： 10 ～ 12 分 (20℃)

施工前



施工後



使用方法

1. 接着・充填する面をきれいにし、完全に乾燥させてください。
2. 着色する際は、着色剤を最大 2 % まで混合することが可能です。
3. 主剤 1 に対して、硬化剤を 1 で混合してください。
4. 主剤と硬化剤をしっかり攪拌してください。10 ～ 12 分で硬化が始まります。(20℃)
5. 5 時間ほどで次の作業に進むことが可能です。(20℃)

その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

おすすめ商品

スペクトラムペースト

カラーマッチングシステムのカラーチャート対応。
プラチナム専用の着色剤です。
種類は 48 色です。



カラーマッチング システム



プラチナム

室内のキッチン・バスルームなどの水回り、
テーブル・窓枠・床・壁などの
接着・充填に使用できます。
フードセーフを取得しているため、
特に食材に触れるところで
おすすめです。



創業 1955 年
石に関することは全て実現・解決いたします。

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町 14-10

TEL : 06(6725)5236
TEL : 0283(22)8811